



DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura de lujoso acabado satinado y de alta calidad formulada con resina 100% acrílica que proporciona una excelente facilidad de limpieza y máxima durabilidad.
- Eficaz acción hidro repelente que le proporciona alta resistencia a la humedad y a las lluvias, evitando que las superficies se ensucien fácilmente.
- Amigable con el medio ambiente, bajo salpique, bajo olor y bajo VOC.
- Lista para aplicar, no necesita diluir con agua.
- Excelente acabado, buena brochabilidad y nivelación.

DATOS FÍSICOS

Categoría: Pintura arquitectónica

Tipo: Látex

Acabado: Satinado

Color: Blanco y bases (*)

Componentes: Uno

Curado: Evaporación de agua

Sólidos en volumen: 37% +/- 2% según color

VOC: 22.1 - 24.3 g/l, según color

Número de capas: Dos a tres capas

Rendimiento teórico: 33 m² por galón a 2 capas (**)

Lavabilidad: alta

Diluyente: No necesita diluir. Solo si fuera necesario utilizar no más de 1 taza (250 ml) de agua potable por galón. Si se agrega demasiada agua, la pintura podría perder propiedades (***)�

(*) Para colores provenientes de una base ileno (base C) se recomienda aplicar un fondo claro y un mayor número de capas.

(**) El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

(***) No se recomienda diluir para sistemas de aplicación con brocha o rodillo. Para pintado con uso de pistola convencional, se recomienda diluir 4 partes de pintura por 1 parte de agua, o 950 mL de agua potable por 1 galón de pintura.

- Proporciona muy buen poder cubriente, alta blancura y mayor adherencia sobre la superficie.
- Excelente resistencia a la intemperie y radiación solar (UV).
- Ideal para el pintado de paredes en exteriores e interiores, sobre concreto, madera, drywall, ladrillo, etc.
- No contiene metales pesados como Plomo, Mercurio ni Cromo en su formulación.

USOS TÍPICOS

- Pintura decorativa ideal para el pintado de interiores y exteriores.
- Para pintar sobre concreto, fibrocemento y madera sobre una base o imprimante adecuado.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Rodillo, brocha o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 - 60 minutos a 25 °C

Al tacto duro: 4 horas a 25 °C

Re pintado mínimo: 4 horas a 25 °C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar el producto cuando la temperatura del ambiente se encuentra entre 10 a 50°C y a una humedad relativa del aire entre 50 y 85%. Si se aplica a condiciones más húmedas o más frías, puede retrasar el proceso de secado.
- No se recomienda aplicar el producto 24 horas antes y después de lluvia, llovizna o neblina.
- Pueden presentarse marcas en la pintura luego de las primeras lluvias; pero estas desaparecen al realizarse un lavado uniforme con trapo húmedo en todo el paño pintado. Este lavado no compromete al performance de la pintura.
- Cuando se utilice más de un empaque de un color seleccionado y estos no pertenezcan al mismo lote, se recomienda mezclar todos los envases en un contenedor de mayor tamaño para asegurar un resultado uniforme.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- A. Superficies nuevas:** Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplica 2 capas de Imprimante Qroma, dejar secar 4 horas entre capas y luego aplica 2 capas de American Colors Ultra Lavable Satinado.
- B. Superficies con pintura en buen estado:** Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120, limpia el polvillo originado por el lijado y aplica 2 capas de American Colors Ultra Lavable Satinado.
- C. Superficies con pintura en mal estado:** Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura que se está desprendiendo; dejar secar y retirar el polvo, manchas de grasa, aceite u otros contaminantes. Aplica una capa de Imprimante Qroma y finalmente aplicar dos capas de American Colors Ultra Lavable Satinado (dejar secar 4 horas entre cada capa).
- D. Superficies alcalinas:** Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08 volúmenes de agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar como mínimo 15 días. Aplicar previamente 2 capas de un Imprimante para Muros de Qroma, dejar secar por 24 horas entre capas. Aplicar 2 capas de American Colors Ultra Lavable Satinado (dejar secar 4 horas entre cada capa).
- E. Acabado liso (solo interiores):** En paredes previamente imprimadas aplicar con plancha metálica de tarrajeo, 2 a 3 capas delgadas de Pasta Mural de Qroma. Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lija al agua #180 hasta #320 y eliminar el polvo producido. Aplicar 2 capas de American Colors Ultra Lavable Satinado.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar seca, limpia, sana y libre de contaminantes tales como grasa, aceite, suciedad, pintura suelta, humedad y cualquier otro material.
2. La brocha, rodillo o pistola a utilizar para la aplicación de la pintura debe encontrarse en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y con ayuda de una paleta agitar hasta homogenizarla.
4. Para aplicar la 1ra capa del producto, no se necesita diluir la pintura con agua. En caso se requiera agregar agua al producto, utilizar no más de 1 taza (237 mL) de agua por cada galón de producto.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la otra capa. Para aplicar la 2da capa de pintura tampoco es necesario diluir el producto.
7. Se debe dejar secar por 4 semanas antes de limpiar o lavar la superficie. Frotar la pintura aplicada puede generar un incremento en el brillo que puede percibirse como un cambio de color o mancha. En esos casos se recomienda limpiar de manera uniforme toda la superficie empleando un paño ligeramente humedecido con agua; de esa manera se puede eliminar o disminuir esa diferencia en el brillo.
8. Se pueden presentar marcas en la pintura luego de las primeras lluvias, pero estas desaparecen al realizarse un lavado uniforme con trapo húmedo en todo el paño pintado. Este lavado no compromete el performance de la pintura.

BASES RECOMENDADAS

- **Superficies nuevas:** Imprimante de Qroma.
- **Superficies con pintura antigua:** Imprimante de Qroma.

Si tu pared está en buen estado, no necesitas una base previa para el repaintado, nuestras pinturas funcionan como preparador de superficies (imprimante).

- **Superficies con humedad:** Imprimante para Muros de Qroma.

*Qroma ofrece bases de buena calidad que garantiza los atributos y características de las pinturas para así realizar un correcto proceso de pintado. El uso de una base como el Temple, no se recomienda en un sistema de acabados premium.

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.2 - 4.9 Kg., según color.

Presentación: Envase por 1 galón.

Unidad de despacho: Unidad

Tiempo de vida: 12 meses según HT (*)

Código Único Identificación: 8079

(*) Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las medidas de seguridad; estas deben incluir adecuada ventilación, lentes de seguridad vestimenta adecuada, etc.

Para más información, consultar con la hoja de datos de seguridad (MSDS).

